


鉛フリー対応 Lead Free


低銀はんだ対応フラックス Low Silver Lead-free Compatible

LEADFREERITE CF-030AGM-3

優れたぬれ性とスルーホール上がり性!
An Excellent Wettability and Through-hole Rising Property!



CF-030AGM-3



従来品 Conventional Product

特長

- 従来の3 Ag はんだは勿論、低銀はんだにおいてもスルーホールはんだ上がり性に優れています。
- 未はんだ、ブリッジ、スルーホール上がり性などのはんだ付性のトータルバランスに優れています。

FEATURES

- Obtains an excellent through-hole rising quality in not only general lead-free solder but also low % silver based lead-free solder.
- Excellent in total balance in the solderability such as through-hole rising, reduction of non-soldering and bridges.

一般特性 General Properties

項目	ITEM	CF-030AGM-3
形状	State	液状 Liquid
比重	Specific gravity at20°C	0.825
固形分含有量	Solid content (%)	15
色調	Color	淡黄色透明 transparent light yellow
粘度 (20°C、レッドウッド法)	Viscosity (20°C, Redwood viscometer) (mPa·s)	4.5
塩素含有量	Chlorine content (%)	0.08
はんだ広がり率*	Spreading ratio**	80
電気絶縁抵抗 (JIS Z 3197)	Electric insulation resistance (Ω)	1×10 ⁹ 以上 or more
残さの腐食性 (JIS Z 3197)	Test on corrosion of residue	合格 Passed

*Sn99/Ag0.3/Cu0.7, Sn 96.5 / Ag 3.0 / Cu 0.5



問い合わせ先 株式会社タムラ製作所

〒358-8501 埼玉県入間市狭山ヶ原16-2 TEL 04 (2934) 6131 FAX 04 (2934) 6559